



## Versterkte buitenafwerking alu voor ERI type E-CLAD FOIL

Versterkte polymeer en alu folie voor isolatie met gesloten cellen

### Toepassing

- Voor bescherming van synthetische isolatie met gesloten cellen tegen mechanische belasting, UV-straling en zeewater
- Voor binnen- en buitengebruik

### Materiaal

- Glasvezelversterkt weefsel

### Kleur

- Alu

### Samenstelling

- Oppervlaktebekleding bestaand uit meerlaags materiaal op basis van PE, PVC, aluminium en PET
- Kan gebruikt worden in diverse weersomstandigheden, bestand tegen zon, UV en regen
- Bedrijfstemperaturen tussen -25°C to 75°C, EN 14706
- Totaal gewicht 340g/m<sup>2</sup>, EN 22286
- Dikte 230µm
- Treksterkte: MD 200N/15mm / CD 175N/15mm, EN ISO 527-3
- Verlenging: MD 48% / CD 51%, EN ISO 527-3
- Scheursterkte: MD 70N / CD 28N, EN ISO 527-3  
MD: Machine direction / CD: Cross direction
- Weerbestendige tests ASTM G26A, ISO 4892-2

### Ordervoorbeeld

- **E-CLAD FOIL 25x1m**

Toelichting

**E-CLAD FOIL** = Type beschermfolie

**25x1m** = Lengte x breedte

### Bevestiging

- Te verlijmen rond ERI isolatie met **ERI GLUE KIT** en af te dichten met **ERI TAPE** (binnengebruik) of **ASB PREMIUM** (buitengebruik)

### Accessoires

- **ERI GLUE KIT** lijm
- **E-CLAD TAPE** afwerkingstape (binnengebruik)
- **ASB PREMIUM** afdichtingstape (buitengebruik)

**AL CLAD  
BUTYLTAPE**

- Tapes
- Aluminium
- Buitengebruik



## Butyltapes voor AL CLAD buiten- gebruik type AL CLAD BUTYLTAPE

Aluminium butyltape voor **AL CLAD SYSTEM**

### Toepassing

- Voor afwerking van installaties met AL CLAD
- Voor buitengebruik

### Materiaal

- Versterkte butyltape

### Kleur

- Alu

### Ordervoorbeeld

- **AL CLAD BUTYLTAPE 50**

Toelichting

**AL CLAD BUTYLTAPE** = Type beschermtape

**50** = Breedte



## Afwerkingstapes voor AL CLAD type AL CLAD TAPE

Aluminium polymeer aluminium tape voor **AL CLAD SYSTEM**

### Toepassing

- Voor afwerking van installaties met AL CLAD SYSTEM
- Voor binnengebruik

### Materiaal

- Versterkte aluminium tape

### Kleur

- Alu

### Eigenschappen

- De totale dikte van de tape bedraagt 60 micron
- Treksterkte: min. 85 N/15 mm (EN ISO 527-3)
- Rek na breuk: 25% (EN ISO 527-3)
- Doorscheurweerstand: 15 N (EN ISO 527-3)
- Perforatie Ø3,0 mm: 60 N (prEN 14 477)
- UV-bestendigheid: circa 11 jaar (getest met intern verweringsapparaat)
- Temperatuurbestendigheid: -35 tot +105°C

### Ordervoorbeeld

- **AL CLAD TAPE 50**

Toelichting

**AL CLAD TAPE** = Type beschermtape

**50** = Breedte